


nail Evolution™ Instructions



After 30 years, Acrylic Technology has finally evolved. Nail Evolution is engineered with superior retention technology for maximum bonding of acrylic to natural nails. Nail Evolution, which required no primer, has superior strength compared to leading liquid & powder acrylic systems.

Nail Evolution Acrylic Liquid and Powder has many benefits:
Guaranteed No Lifting • Ease of Application • Non Yellowing • No Primer

GENERAL PREPARATION FOR ALL NAIL SYSTEMS



1) Spray your hands and your clients with Star Nail Sani Spray.

2) Push back cuticles with a cuticle pusher. Remove shine from the nail plate with 180 file or yellow block. Remove the filings from the nail plate.

3) Shape free edge of nail. If applying tips, remove excess natural nail length to ensure a proper tip fit.

4) Apply Natural Nail Dehydrant to all nails. After first coat, apply another coat of Natural Nail Dehydrant to remove dust and oils.




5) If you're applying tips, select a tip style and size that best matches the shape of the natural nail. A properly sized tip should cover no more than 1/3 of the nail bed and extend across the width of the nail from nail groove to nail groove without contacting the skin.

6) To adhere tip, apply a small amount of nail glue to the tip well area. Holding prepared tip at a 45 degree angle, press tip well section to the nail free edge. Cut to the desired length. Blend the tip to the natural nail and remove tip shine. File with an 180 board until the tip is blended.

SCULPTING WITH FORMS

1) After nails have been prepped. OPTIONAL: If you feel you need it, you can apply primer to the nails. Cover the nail plate completely while being careful not to come into contact with the skin. You can use X-Strength Primer; which is an acid primer or use an acidless primer.

2) Apply forms or tips as instructed in the general prep instructions. Make sure they fit snug under the free edge while following the contour of the nail. Pinch the bottom of the form. Use the cut-out center circle to hold the form secure.



3A) Take a sable brush and immerse the brush into the Nail Evolution Acrylic Liquid. Your ratio should be 2:1 – 2 parts liquid to 1 part powder.

3B) Pick up the first ball of white Nail Evolution powder. The first ball to be placed onto the free edge should have the consistency to hold its shape when worked but not so dry as to fall off the form. Use the body of the brush to pat the product and form a "smile" line where the pink of the nail body and the white free edge meet. Apply an additional small white ball to the corners to perfect the smile line.



4) Pick up a ball of pink Nail Evolution bonding powder and apply to half of the nail body, just behind the "smile" line. Position the product.


5) Apply another ball of pink powder behind the 2nd ball near the cuticle area; up to but not touching the skin. Also, try to keep the product application thinner as it tapers towards the cuticle.



6) Take the form off and pinch the sides to complete the perfect "c" curve. Use both thumbs and pinch the sides and hold for a few seconds. This must be done before the acrylic is completely set.

FINISHING

1) Using a 180 grit zebra file, file by shaping the left and right sides of the nail groove and the free edge of each nail. Finish by using a yellow block.



2) Buff to a high shine with Miracle Buff & Shine Block. This will give you a perfect finish.



3) You can continue by applying polish, leaving the nails natural, applying a gel seal or top coat.

MAINTENANCE OR FILL-INS

1) Perform the general prep steps as outlined in that section.

2) Use a 180 grit zebra file to lightly buff the surface of the acrylic to remove the shine and any discolorations. Gently push back cuticles and buff the new growth area of the natural nail. Gently file down any loose product. File acrylic at the fill line to make it flush with the natural nail.

3) Apply two coats of Natural Nail Dehydrant to the new nail growth only. Primer is optional after this step. File to eliminate the line where new product line is.



4) Place the product ball at the new growth area of the natural nail, then stroke the excess towards the free-edge. Proceed to the finishing of the nails.

BACK FILLS

If you are filling in the pink and whites:

1) The nails should stay shiny.

2) Take your drill and notch out a smile line, behind your original line. Do not go too deep; or onto the nail bed area. Push back the cuticle.



3) File the free edge below this smile line down as you will be applying new product over this area. With a round barrel drill bit; file out the white area to the natural nail or to the tip. Take out the white area to be as thin as possible. File the back area near the cuticle. Remember to keep the smile line area shiny. Dehydrate the natural nail. Apply primer to the natural nail only.

4) Take ball of white and put in the "smile" line area and form and sculpt the free edge.

5) Place the last product ball (clear or pink) at the new growth area of the natural nail, then stroke the excess towards the free-edge. Proceed to the finishing of the nails.

ESPAÑOL

Después de 30 años, la Tecnología del Acrílico al fin ha evolucionado. La ingeniería del sistema Nail Evolution produjo una tecnología con Retención Superior para una máxima adhesión del acrílico a las uñas naturales. El sistema Nail Evolution, que no requiere de capa primaria, tiene una resistencia superior comparada con los sistemas líderes de acrílico líquido y en polvo.

El Polvo y el Líquido Acrílico Adherente Nail Evolution tiene muchos beneficios:

No se levanta. Garantizado • Fácil aplicación • No se vuelve amarillo
Nail Evolution le ha dado las herramientas para aspirar a la perfección.

Preparación General para todos los Sistemas de Uñas

1) Rocíe sus manos y las de su cliente con Desinfectante en Aerosol Star Nail. (ver foto #1a)

2) Empuje las cutículas hacia atrás con un palito empujador. Elimine el brillo de la superficie de la uña con una lima de grano 180 ó con un bloc amarillo. Retire los residuos de la superficie de la uña.

3) Dé forma al borde exterior de la uña. Si va a aplicar tips, elimine el exceso de largo de la uña natural para asegurar que el tip se ajuste de forma apropiada.

4) Para preparar y limpiar las uñas aplique sobre las mismas el Deshidratante para Uñas Naturales. Después de la primera capa, aplique otra capa para eliminar el polvo y la grasa. (ver foto #4a)

Aplicación de Tips

5) Si está aplicando tips, seleccione un estilo y tamaño de tip que se ajuste mejor a la forma de la uña natural. Un tip de tamaño adecuado no debe cubrir más de 1/3 de la base de la uña. Debe extenderse a lo ancho de la uña, de lado a lado, sin tocar la piel. (ver foto #5a)

6) Para adherir el tip, aplique una pequeña cantidad de Pegamento para Uñas en el área cóncava del tip. Sostenga el tip preparado en un ángulo de 45 grados, presione la sección cóncava del tip sobre el borde exterior de la uña. Corte al largo deseado. Difumine el borde del tip sobre la base de la uña natural. Elimine el brillo del tip con una lima 180 y lime el borde hasta que el tip se haya fusionado.

Formas para Esculpir

1) Siga las instrucciones de preparación para las uñas en la sección de Preparación General. Después que las uñas han sido preparadas puede aplicar el Primer sobre las mismas, pero este paso es opcional. Si siente que necesita el primer o si la base de la uña de su cliente es difícil de trabajar, puede aplicarlo. Cubra la superficie de la uña por completo, teniendo cuidado de no entrar en contacto con la piel. Puede utilizar Primer X-Strength (extra-fortificante). Puede ser Primer Ácido o Primer Sin Ácido.

2) Aplique las formas o los tips según se indica en las instrucciones de Preparación General. Asegúrese de que se ajusten confortablemente bajo el borde exterior de la uña y que sigan el contorno de la uña. Flexione la parte inferior de la forma. Utilice el círculo recortable del centro para sostener la forma con seguridad. (ver foto #2b)

3A) Tome un pincel sable y sumérjalo en el Líquido de Acrílico Adherente. Su proporción debe ser 2:1 – 2 partes de líquido por 1 parte de polvo.

3B) Haga una pelotita de polvo adhesivo blanco, arrastrando la punta del pincel sobre el polvo. La pelotita, que será colocada sobre el borde exterior, debe tener consistencia para mantener su forma cuando se trabaje, pero no tan seca que se caiga de la forma. Utilice el cuerpo del pincel para golpear suavemente sobre el producto. Haga una línea en forma de sonrisa donde se encuentran lo rosa del cuerpo de la uña y lo blanco del borde exterior de la misma. Utilice los lados del pincel para hacer las paredes laterales rectas. Aplique una pelotita blanca adicional sobre las esquinas para perfeccionar la línea en forma de sonrisa. (ver foto #3b)

4) Haga una pelotita de polvo adhesivo rosa y aplíquela sobre la mitad del cuerpo de la uña, justo antes de la línea en forma de sonrisa. Coloque el producto en la posición correcta. (ver foto #4b)

5) Aplique otra pelotita de polvo rosa detrás de la segunda pelotita que aplicó, cerca del área de la cutícula, pero sin tocar la piel. También procure que el producto vaya adelgazándose según se acerca a la cutícula. Si el producto queda muy grueso cerca de la cutícula es probable que se levante.

6) Despegue la forma de uña y flexione los lados para lograr una curva "C" perfecta. Utilice ambos pulgares y presione los lados sosteniendo por unos segundos. Esto debe hacerlo antes de colocar el acrílico. (ver foto #6b)

Acabado

1) Con una lima cebra 180, lime para dar forma a los lados izquierdo y derecho, y al borde exterior de cada uña. Termine utilizando el bloc amarillo o la lima doble cebra/negro para limar encima de la uña. (ver foto #1c)

2) Pula hasta dejar la uña muy brillante con el Bloc Pulidor Milagroso. Esto le dará un capa final. (ver foto #2c)

3) Puede continuar aplicando esmalte, dejando las uñas al natural, aplicando sellador en gel o una capa final. (ver foto #3c)

Mantenimiento y Rellenos

1) Realice los pasos de Preparación General indicados en esa sección.

2) Utilice la lima cebra 180 para pulir ligeramente la superficie de acrílico eliminando el brillo y cualquier decoloración. Empuje gentilmente las cutículas y pula el área del nuevo crecimiento de la uña natural. Lime el acrílico en la línea de relleno para fusionarla con la uña natural.

3) Aplique dos capas del Deshidratante para Uñas Naturales únicamente sobre el área de nacimiento de la uña. La aplicación de primer es opcional después de este paso. Aplique Eliminador de Líneas sobre el producto de la aplicación anterior; esto eliminará la línea cuando se coloque el producto nuevo sobre esta área.

4) Coloque la pelotita de producto sobre el nacimiento de la uña natural, luego pase el pincel esparciéndolo hacia el borde exterior de la uña. Proceda con el acabado de las uñas. (ver foto #4d)

Rellenos - Si está llenando en lo rosa y en lo blanco:

1) Las uñas deben mantenerse brillantes.

2) Tome su fresadora y marque una línea en forma de sonrisa, detrás de la línea original. No la haga demasiado profunda ni en el área de la base de la uña. Empuje la cutícula hacia atrás. (ver foto #2e)

3) Lime la línea de sonrisa sobre su borde exterior hacia afuera, ya que es en esta área donde estará aplicando el nuevo producto. Utilizando una fresa circular procure dejar esta línea lo más delgado posible para difuminarla con la uña natural. (ver foto #3e)

Lime también el área cercana a la cutícula. Recuerde que debe mantener brillante el área de la línea en forma de sonrisa. Deshidrate la uña natural. Aplique primer únicamente sobre la uña natural.

4) Tome una pelotita de polvo blanco y colóquela en el área de la línea en forma de sonrisa. Proceda a dar forma o esculpir el borde libre según se muestra.

5) Coloque una última pelotita de producto (transparente o rosa) sobre el área de nacimiento de la uña natural, luego pase el pincel para esparcir el exceso hacia el borde exterior. Proceda con el acabado de las uñas.

FRANÇAIS

Après 30 ans, l'acrylique effectue une percée technologique. Nail Evolution est créé de l'acrylique pour les ongles naturels à partir d'une technologie avancée de liage maximisant l'adhérence. Nail Evolution ne requiert aucune couche primaire et fait preuve de plus de solidité que les principaux systèmes de liquide et poudre acrylique sur le marché.

Le liquide acrylique liant et la poudre acrylique liante offrent plusieurs avantages : une adhérence impeccable • une application facile • aucun jaunissement

Préparation

1) Aspergez vos mains et celles de la cliente à l'aide du Sani Spray Star Nail (voir l'image 1A).

2) Repoussez les cuticules à l'aide d'un repoussoir. Délustrez le limbe à l'aide d'une lime 180 ou d'un bloc jaune. Enlevez les limailles se trouvant sur le limbe de l'ongle.

3) Façonnez le bord libre de l'ongle. S'il y a pose de bouts d'ongles, coupez l'excès d'ongle naturel pour une meilleure pose du bout d'ongle.

4) Enduisez les ongles d'une couche de Déshydratant pour ongles naturels. Après la première couche, appliquez une seconde couche de Déshydratant pour ongles naturels afin d'enlever la poussière et les huiles (voir l'image 4A).

Pose de bouts d'ongles

5) Si vous posez des bouts d'ongles, choisissez le bout d'ongle dont le style et la grandeur se marient le mieux à la forme de l'ongle naturel. Un bout d'ongle de la bonne grandeur ne devrait pas couvrir plus de 1/3 du limbe de l'ongle ni dépasser la largeur de l'ongle. Préparez le bout d'ongle de façon à ce qu'il adhère bien à l'ongle naturel (voir l'image 5A).

6) Afin de coller le bout d'ongle, mettez une petite quantité de colle dans le creux du bout d'ongle. Tenez le bout d'ongle prêt à être collé à un angle de 45 degrés et appuyez la section creuse du bout d'ongle sur le bord libre de l'ongle. Tout en appuyant sur le bout d'ongle, faites-le basculer sur l'ongle naturel afin d'éliminer l'excès de colle et d'air de la surface. Incorporez le bout d'ongle à l'ongle naturel et délustrez le bout d'ongle. Vous pouvez enlever la ligne laissée par le bout d'ongle à l'aide de l'éliminateur de ligne. Il s'agit d'en appliquer une couche sur la ligne et de limer le tout.

Modelage avec formes

1) Suivez les directives de préparation. Lorsque les surfaces sont prêtes, vous pouvez appliquer une couche primaire sur les ongles, mais ceci est facultatif. Si vous jugez qu'une couche primaire est nécessaire ou si les ongles de votre cliente sont problématiques, veuillez le faire. Étendez cette couche primaire sur l'ensemble de l'ongle en prenant soin de ne pas toucher la peau. Vous pouvez utiliser une couche primaire extra forte ou sans acide.

2) Posez les formes (ou les bouts d'ongles) selon les directives de préparation. La forme doit être

posée fermement sous le bord libre de l'ongle et suivre le contour de l'ongle. Pour plus de support, utilisez le centre arrière préoccupé. Ceci renforce la forme pour l'opération de modelage. Préparez vos produits pour l'application. Vous utiliserez de la poudre liante rose et blanche et du liquide acrylique liant (voir l'image 2B).

3A) Trempez un pinceau en poil de martre dans le liquide liant. Le rapport liquide : poudre devrait être de 2 : 1.

3B) Prélevez la première boule de poudre liante blanche en trainant le bout du pinceau sur la poudre. La première boule de poudre devant être mise sur l'ongle doit être de consistance à pouvoir garder sa forme lors de l'opération mais ne doit pas être sèche au point de tomber de la forme. Utilisez le pinceau afin de tapoter le produit et de former une « ligne de sourire » là où la partie rose et la partie blanche se croisent. Créez des bords droits à l'aide des côtés du pinceau. Si désiré, posez une petite boule de poudre blanche à chacun des coins. Finissez la « ligne de sourire » en façonnant les deux boules de poudre blanche (voir l'image 3B).

4) Prélevez une boule de poudre liante rose et appliquez-en sur la moitié de l'ongle juxtaposée à la « ligne de sourire ». Étendez le produit sur l'ongle (voir l'image 4B).

5) Mettez une autre boule de poudre rose auprès de la seconde boule sans toutefois toucher à la peau de chaque côté. Il faut aussi essayer d'appliquer la boule en une couche mince au fur et à mesure que l'on s'approche de la cuticule. Une application épaisse de la boule près de la cuticule est portée à se détacher.

6) Retirez la forme et pincez les bords pour obtenir une courbe « C » parfaite. Servez-vous des pouces des deux mains, pincez les bords et retenez-les pendant quelques secondes. Cette opération doit se faire avant que l'acrylique soit fixé (voir l'image 6B).

Finition

1) À l'aide d'une lime 180 Zebra, limez le côté gauche et le côté droit de l'ongle et le bord libre de chaque ongle. Vous pouvez utiliser la lime blanche 120 sur le bord libre de l'ongle. En dernier lieu, utilisez le bloc jaune ou la lime noire Zebra double afin de limer le dessus de l'ongle (voir l'image 1C).

2) Donnez un lustre éclatant à l'ongle en utilisant les polissoirs « Miracle Buff et Shine Block ». Vous obtiendrez un fini parfait (voir l'image 2C et 3C).

Entretien ou remplissage

1) Suivez les directives de préparation.

2) Servez-vous d'une lime 180 Zebra afin de polir légèrement la surface d'ongle acrylique et afin d'enlever le lustre et toute décoloration. Repoussez délicatement les cuticules et polissez la nouvelle poussée de l'ongle naturel. Limez doucement toute irrégularité. Limez l'acrylique au joint entre l'acrylique et l'ongle afin qu'il se conforme exactement à l'ongle naturel.

3) Appliquez deux couches de Déshydratant pour ongles naturels sur la nouvelle poussée de l'ongle seulement. Après cette étape, vous pouvez ou non appliquer une couche primaire. Utilisez l'éliminateur de ligne sur l'acrylique déjà en place; ceci éliminera la ligne lorsque le nouvel acrylique sera posé.

4) Placez la boule de poudre sur la nouvelle poussée de l'ongle naturel et déplacez l'excès de poudre vers le bout libre. Retournez à la rubrique « Finition » (voir l'image 4D).

Remblayage

1) Les ongles doivent garder leur lustre. Ne les délustrez pas.

2) Façonnez d'abord une nouvelle « ligne de sourire » à l'aide d'un foret unguéal. Ne creusez pas trop profondément ni trop près du limbe de l'ongle. Restez sur le bord libre de l'ongle. Repoussez les cuticules à l'aide d'un repoussoir. À l'aide d'un foret unguéal cylindrique, coupez dans la partie blanche du bord libre de l'ongle naturel ou du bout d'ongle. Enlevez le fini acrylique blanc déjà en place ou rendez-le aussi mince que possible (voir l'image 2E).

3) Limez doucement les résidus se trouvant près de la cuticule. N'oubliez pas que le reste de l'ongle doit rester lustré. Déhydratez l'ongle naturel à l'aide du Déshydratant pour ongles naturels. Appliquez une couche primaire sur la nouvelle poussée de l'ongle naturel (voir l'image 3E).

4) Prélevez une boule de poudre liante blanche. Posez la boule sur le bord libre de l'ongle.

5) Mettez une seconde boule de poudre liante transparente sur la nouvelle poussée de l'ongle. Étendez le produit. Suivez les directives de finition sous la rubrique.